



180600110160

检验报告

TEST REPORT



2018302420110291

样品名称 棉被
Sample Name _____
委托单位 大连东软信息学院
Client _____
检验类别 委托抽样检验
Test Type _____

辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION AND TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2018302420110291

共 3 页 第 1 页

产品名称	棉被		
委托单位	大连东软信息学院 大连市甘井子区软件园路8号; 13889464945		
受检单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
生产单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
产品商标	****	规格型号	胎2000mm×1500mm 2.5kg
批号/生产日期	2018/07	执行标准	DB21/T2242-2014
样品数量	5床	产品等级	二级梳棉胎
抽样日期	2018/08/04	抽样单编号	2018010246
抽样人员	高雷、王鹏	抽样基数	3000床
抽样地点	企业成品库	封样状态	袋口处封条完好
样品到达日期	2018/08/07	检查封样人员	陈姝娜、王德珠
检验类别	委托抽样检验	样品状态	白色
检验依据	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目	面料甲醛含量 等共9项		
检验结论	<p>依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验，所检项目符合标准要求，该批产品内在质量合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2018年08月23日</p>		
备注			

批准:

夏俊

审核:

王鹏

主检:

王鹏



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110291

共 3 页 第2页

序号	检验项目		标准要求 二级梳棉胎C类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
1	面料甲醛含量, mg/kg		≤ 300	58	合格	****
2	面料pH值		4.0~9.0	6.7	合格	****
3	异味		无	无	合格	****
4	面料纤维成分含量, %		棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
5	棉胎感官指标	色泽特征	色白或乳白, 有黄染	符合要求	合格	****
		形态	纤维蓬松均匀, 手感柔软, 弹性一般	符合要求		
		铺棉	均匀平整, 厚薄一致, 无棉块	符合要求		
		包边	整齐, 四边平直, 四角方正, 无缺花, 不塌边	符合要求		
6	棉胎絮用纤维原料要求	禁用原料	按GB18383-2007标准4.1.1要求	未检出	合格	****
		限用原料	按GB18383-2007标准4.1.2要求	未检出		
		危害性杂质	按GB18383-2007标准4.1.4要求	未检出		
		短纤维含量	≤ 25%	17%		
		含杂率	≤ 1.1%	0.3%		
7	棉胎纤维成分含量, %		棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
8	棉胎网纱	面纱	每面各三层, 分竖纱一层, 左右斜纱各一层, 每10cm长度范围内竖纱、左右斜纱各不少于13根。3根以上的并纱不超过3处, 缺纱面积不超过总面积的2%。	符合要求	合格	****

辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110291

共 3 页 第3页

序号	检验项目		标准要求 二级梳棉胎 C类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
8	棉胎网纱	筋纱	每面竖筋被不少于10道，褥不少于7道，等距离分布。每面左右筋不少于15道，等距离成菱形分布。每道用纱不少于2根。	符合要求	合格	****
9	棉胎研磨率， %		网纱研磨较透，研磨率 ≥ 80	网纱研磨较透，研磨率：86-91	合格	****

以下空白

2018



180600110160

检验报告

TEST REPORT



2018302420110292

样品名称	棉褥
Sample Name	
委托单位	大连东软信息学院
Client	
检验类别	委托抽样检验
Test Type	

辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION AND TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2018302420110292

共 3 页 第 1 页

产品名称	棉褥		
委托单位	大连东软信息学院 大连市甘井子区软件园路8号; 13889464945		
受检单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
生产单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
产品商标	****	规格型号	胎2000mm×950mm 2.0kg
批号/生产日期	2018/07	执行标准	DB21/T2242-2014
样品数量	5床	产品等级	二级梳棉胎
抽样日期	2018/08/04	抽样单编号	2018010247
抽样人员	高雷、王鹏	抽样基数	3000床
抽样地点	企业成品库	封样状态	袋口处封条完好
样品到达日期	2018/08/07	检查封样人员	陈姝娜、王德珠
检验类别	委托抽样检验	样品状态	白色
检验依据	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目	面料甲醛含量 等共9项		
检验结论	依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验, 所检项目符合标准要求, 该批产品内在质量合格。		
备注	 签发日期: 2018年08月23日		

批准:

夏俊

审核:

王华蔚

主检:

王丹

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110292

共 3 页 第2页

序号	检验项目		标准要求 二级梳棉胎C类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
1	面料甲醛含量, mg/kg		≤ 300	57	合格	****
2	面料pH值		4.0~9.0	6.7	合格	****
3	异味		无	无	合格	****
4	面料纤维成分含量, %		棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
5	棉胎感官指标	色泽特征	色白或乳白, 有黄染	符合要求	合格	****
		形态	纤维蓬松均匀, 手感柔软, 弹性一般	符合要求		
		铺棉	均匀平整, 厚薄一致, 无棉块	符合要求		
		包边	整齐, 四边平直, 四角方正, 无缺花, 不塌边	符合要求		
6	棉胎絮用纤维原料要求	禁用原料	按GB18383-2007标准4.1.1要求	未检出	合格	****
		限用原料	按GB18383-2007标准4.1.2要求	未检出		
		危害性杂质	按GB18383-2007标准4.1.4要求	未检出		
		短纤维含量	≤ 25%	17%		
		含杂率	≤ 1.1%	0.3%		
7	棉胎纤维成分含量, %		棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
8	棉胎网纱	面纱	每面各三层, 分竖纱一层, 左右斜纱各一层, 每10cm长度范围内竖纱、左右斜纱各不少于13根。3根以上的并纱不超过3处, 缺纱面积不超过总面积的2%。	符合要求	合格	****

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告


TEST REPORT

No: 2018302420110292

共 3 页 第3页

序号	检验项目		标准要求 二级梳棉胎C类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
8	棉胎网纱	筋纱	每面竖筋被不少于10道，褥不少于7道，等距离分布。每面左右筋不少于15道，等距离成菱形分布。每道用纱不少于2根。	符合要求	合格	****
9	棉胎研磨率，%		网纱研磨较透，研磨率≥80	网纱研磨较透 研磨率：89-92	合格	****

以下空白



检测中心

检测中心



180600110160

检 验 报 告

TEST REPORT



2018302420110296



样品名称	夏凉被
Sample Name	
委托单位	大连东软信息学院
Client	
检验类别	委托抽样检验
Test Type	

辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION AND TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2018302420110296

共 3 页 第 1 页

产品名称	夏凉被		
委托单位	大连东软信息学院 大连市甘井子区软件园路8号; 13889464945		
受检单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
生产单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
产品商标	****	规格型号	2000 × 1450mm
批号/生产日期	2018/07	执行标准	DB21/T2242-2014
样品数量	5床	产品等级	合格品
抽样日期	2018/08/04	抽样单编号	2018010251
抽样人员	高雷、王鹏	抽样基数	3000床
抽样地点	企业成品库	封样状态	袋口处封条完好
样品到达日期	2018/08/07	检查封样人员	陈姝娜、王德珠
检验类别	委托抽样检验	样品状态	蓝白灰大格
检验依据	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目	面料甲醛含量 等共12项		
检验结论	<p>依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验，所检项目符合标准要求，该批产品内在质量合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2018年08月23日</p>		
备注			

批准:

夏俊

审核:

王鹏

主检:

王德珠



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110296

共 3 页 第2页

序号	检验项目		标准要求 (类)	检验结果	单项结论	检验方法等说明
1	面料甲醛含量, mg/kg		≤ 300	未检出	合格	“未检出”表示检测结果小于20mg/kg
2	面料pH值		4.0~9.0	6.0	合格	****
3	面料可分解致癌芳香胺染料		禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味		无	无	合格	****
5	面料耐水色牢度, 级	变色	≥ 3	4-5	合格	****
		沾色	≥ 3	4-5		
6	面料耐酸汗渍色牢度, 级	变色	≥ 3	4-5	合格	****
		沾色	≥ 3	4-5		
7	面料耐碱汗渍色牢度, 级	变色	≥ 3	4-5	合格	****
		沾色	≥ 3	4-5		
8	面料耐干摩擦色牢度, 级		≥ 3	4-5	合格	****
9	面料耐皂洗色牢度, 级	变色	≥ 3	4-5	合格	方法C
		沾色	≥ 3	4-5		
10	面料纤维成分含量, %		棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	填充物纤维成分含量, %		聚酯纤维100	聚酯纤维100	合格	FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007
12	填充物原料要求	禁用原料	按GB18383-2007标准4.1.1要求	未检出	合格	****
		限用原料	按GB18383-2007标准4.1.2要求	未检出		

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110296

共 3 页 第3页

序号	检验项目		标准要求 C类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
12	填充物原料 要求	危害 性杂 质	按 GB18383-2007标准 4.1.4要求	未检出	合格	****
以下空白						

12



180600110160

检验报告

TEST REPORT



2018302420110293

样品名称	床单
Sample Name	
委托单位	大连东软信息学院
Client	
检验类别	委托抽样检验
Test Type	

辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION AND TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110293

共 2 页 第 1 页

产品名称	床单		
委托单位	大连东软信息学院 大连市甘井子区软件园路8号; 13889464945		
受检单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
生产单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
产品商标	****	规格型号	2000mm × 1000mm
批号/生产日期	2018/07	执行标准	DB21/T2242-2014
样品数量	2床	产品等级	合格品
抽样日期	2018/08/04	抽样单编号	2018010248
抽样人员	高雷、王鹏	抽样基数	6000床
抽样地点	企业成品库	封样状态	袋口处封条完好
样品到达日期	2018/08/07	检查封样人员	陈姝娜、王德珠
检验类别	委托抽样检验	样品状态	蓝灰几何图案
检验依据	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目	甲醛含量 等共12项		
检验结论	依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验，所检项目符合标准要求，该批产品内在质量合格。		
备注	<div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2018年08月23日</p> </div>		

批准:

夏俊

审核:

王鹏

主检:

王德珠

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110293

共 2 页 第2页

序号	检验项目	标准要求 B类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
1	甲醛含量, mg/kg	≤ 75	23	合格	****
2	pH值	4.0~8.5	5.7	合格	****
3	可分解致癌芳香胺染料	禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味	无	无	合格	****
5	耐水色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
6	耐酸汗渍色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
7	耐碱汗渍色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
8	耐干摩擦色牢度, 级	≥ 3	4-5	合格	****
9	耐皂洗色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	方法A
		沾色 ≥ 3	4-5		
10	纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	水洗后尺寸, mm	长度 ≥ 2000	2200	合格	洗涤4N 干燥A
		宽度 ≥ 1000	1140		
12	断裂强力, N	经向 ≥ 220	32 × 10	合格	****
		纬向 ≥ 220	40 × 10		
以下空白					





180600110160

检验报告

TEST REPORT



2018302420110294



样品名称	被套
Sample Name	
委托单位	大连东软信息学院
Client	
检验类别	委托抽样检验
Test Type	

辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION AND TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES



辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2018302420110294

共 2 页 第 1 页

产品名称	被套		
委托单位	大连东软信息学院 大连市甘井子区软件园路8号; 13889464945		
受检单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
生产单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
产品商标	****	规格型号	2000mm × 1450mm
批号/生产日期	2018/07	执行标准	DB21/T2242-2014
样品数量	2床	产品等级	合格品
抽样日期	2018/08/04	抽样单编号	2018010249
抽样人员	高雷、王鹏	抽样基数	6000床
抽样地点	企业成品库	封样状态	袋口处封条完好
样品到达日期	2018/08/07	检查封样人员	陈姝娜、王德珠
检验类别	委托抽样检验	样品状态	蓝灰几何图案
检验依据	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目	甲醛含量 等共12项		
检验结论	依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验，所检项目符合标准要求，该批产品内在质量合格。		
备注	<div style="text-align: right;">  签发日期: 2018年08月23日 检验检测专用章 </div>		

批准:

夏俊

审核:

王鹏

主检:

王德珠

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110294

共 2 页 第2页

序号	检验项目	标准要求 B类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
1	甲醛含量, mg/kg	≤ 75	21	合格	****
2	pH值	4.0~8.5	5.8	合格	****
3	可分解致癌芳香胺染料	禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味	无	无	合格	****
5	耐水色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
6	耐酸汗渍色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
7	耐碱汗渍色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	****
		沾色 ≥ 3	4-5		
8	耐干摩擦色牢度, 级	≥ 3	4-5	合格	****
9	耐皂洗色牢度, 级	变色 ≥ 3	4-5	合格	方法A
		沾色 ≥ 3	4-5		
10	纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	水洗后尺寸, mm	长度 ≥ 2000	2110	合格	洗涤4N 干燥A
		宽度 ≥ 1450	1530		
12	断裂强力, N	经向 ≥ 220	66 × 10	合格	****
		纬向 ≥ 220	28 × 10		
以下空白					



180600110160

检验报告

TEST REPORT



2018302420110295

样品名称	枕巾
Sample Name	
委托单位	大连东软信息学院
Client	
检验类别	委托抽样检验
Test Type	

辽宁省纤维纺织检测中心

LIAONING INSPECTION AND TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES


检验检测专用章

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告
TEST REPORT

No: 2018302420110295

共 2 页 第 1 页

产品名称	枕巾		
委托单位	大连东软信息学院 大连市甘井子区软件园路8号; 13889464945		
受检单位	沈阳长逸装饰布艺有限公司		
生产单位	沧州市华羽毛巾厂		
产品商标	****	规格型号	750mm × 480mm
批号/生产日期	2018/07	执行标准	DB21/T2242-2014
样品数量	3条	产品等级	合格品
抽样日期	2018/08/04	抽样单编号	2018010250
抽样人员	高雷、王鹏	抽样基数	6000条
抽样地点	企业成品库	封样状态	袋口处封条完好
样品到达日期	2018/08/07	检查封样人员	陈姝娜、王德珠
检验类别	委托抽样检验	样品状态	紫白提花
检验依据	DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》		
检验项目	甲醛含量 等共11项		
检验结论	依据DB21/T2242-2014《学生公寓用床上用品》标准检验，所检项目符合标准要求，该批产品内在质量合格。		
备注	<p style="text-align: right;">签发日期: 2018年08月23日</p> 		

批准:

夏俊

审核:

王鹏

主检:

王德珠

辽宁省纤维纺织检测中心
LIAONING INSPECTION & TESTING CENTER FOR FIBER & TEXTILES

检验报告

TEST REPORT

No: 2018302420110295

共 2 页 第2页

序号	检验项目	标准要求 B类	检验结果	单项结论	检验方法等说明
1	甲醛含量, mg/kg	≤75	30	合格	****
2	pH值	4.0~8.5	6.9	合格	****
3	可分解致癌芳香胺染料	禁用	未检出	合格	方法检出限: 5mg/kg
4	异味	无	无	合格	****
5	耐水色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	****
		沾色 ≥3	4-5		
6	耐酸汗渍色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	****
		沾色 ≥3	4-5		
7	耐碱汗渍色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	****
		沾色 ≥3	4-5		
8	耐干摩擦色牢度, 级	≥3	4-5	合格	****
9	耐皂洗色牢度, 级	变色 ≥3	4-5	合格	方法C
		沾色 ≥3	4-5		
10	纤维成分含量, %	棉100	棉100	合格	FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007
11	断裂强力, N	经向 ≥180	27×10	合格	****
		纬向 ≥180	41×10		
以下空白					

